

技術データシート

wedi620 | シーラント

wedi シーリングテープ、シーリングコーナー、シーリングゲートルの防水接着用シーラント。wedi Subliner シーリングメンブレンおよび wedi Vapor 85 / wedi Vapor 85 N 建築ボードと組み合わせて使用します。



一般的な製品の説明

wedi 620は、単成分ですぐに使用できるポリマーシーラントです。工場で蒸気膜バリアを施工したwedi建築ボードのシステムコンポーネントとして、またwediシーリングメンブレンの全製品に使用されています。

壁の技術承認の枠組み（ETAG 022 に準拠）内で、wedi 620はオスロの SINTEF 試験機関によって wedi Vapor 85 N 建築ボードのシーリング システム用のシーラントとして承認されました。

アプリケーション

wedi 620 は、工場で蒸気膜バリアが施された wedi シーリングテープ、シーリング コーナー、シーリング ゲート、シーリング メンブレン、および wedi 建築ボードの防水接着に使用されます。

さらに、ウェディサブライナードライと でだった Subliner Dry & Flexシーリングメンブレンは、wedi 620で接着・シールできます。wedi Subliner Dryの場合、ジョイント接続は重ね合わせまたはシーリングテープで行うことができます。wedi Subliner Dry & Flexのジョイント部は、必ず突き合わせ接合され、wediシーリングテープとwedi 620で接着されます。

製品特性

wedi 620は耐水性があり、湿度にさらされると反応して弾性接着剤を形成します。優れた耐候性と耐薬品性を備えています。溶剤、シリコン、PCPを含まず、収縮率も低くなっています。

表面要件

接着面は、しっかりとした耐荷重性があり、乾燥しており、油脂や埃のない状態である必要があります。剥離剤、防腐剤、グリース、油脂、埃、水、古い接着剤／シーラント、その他接着力を低下させる可能性のある物質など、汚染物質はすべて除去してください。

技術データシート

インストール

wedi 620は、気泡が入らないように、かつ十分に覆うように（厚さ最大3mm）接着面に塗布してください。面接着の場合は、細かい溝の付いたヘラなどを用いて、wedi 620を表面に薄く塗布してください。シーラントは、シーリングテープ、成形品、またはシーリングシートの境界部分から約10mm離れた面に塗布してください。

シーリングコーナー、シーリングテープ、または成形部品を新しい接着剤層に挿入し、押し付けます（例：こてまたは圧力プレスを使用）。ローラーを使ってシーラントを側面から押し出す。余分な平滑コテで表面の汚れを滑らかに除去します。

折り目や歪みは滑らかに伸ばし、押さえつけてください。硬化時間は、水で軽く湿らせ、高温にすることで短縮できます。wedi 620が硬化したら、タイル張りを開始できます。

ウェディシーリングメンブレンを重ねて適用する場合（ウェディサブライナードライ）、wedi 620を重ねる部分（最小5 cm）に塗布します。）適切な平滑コテで塗り広げます。重ねる際は次に、リング膜を接着床に押し付ける（例えば、こてやローラーで押し出す。はみ出した材料は滑らかに再充填される。平滑コテで移動しました。

wediシーリングメンブレンが突合せ接合されている場合（wedi Subliner Dryまたはウェディサブライナードライ&フレックス）、それらは互いに結合され、海接合部にはシーリングテープを貼ります。適切な平滑コテを使用して、接合部の両側にwedi 620を塗布します。シーリングは次に、テープを粘着層に押し付けます（例：コテまたは加圧ローラーを使用）。はみ出した接着剤は、平滑コテで滑らかに除去します。

硬化していないシーラントは、濡れた状態でも除去できます。消毒用アルコールまたはホワイトスピリット。一度硬化すると、除去は不可能です。機械的に行われます。

技術的特性

色：	アンスラサイト
基本原料：	シラン変性ポリマー（SMP）
硬化システム：	空気湿度による
密度：	約1.45 g/ml
溶剤含有量：	0%
イソシアネート含有量：	0%
乾燥剤含有量：	約100%
破断伸び：	約250%
表面形成：	約15分後
完全硬化（+23°C / 50% RH）：	24時間あたり約3 mm
許容総移動量：	約20%
処理温度：	+5°C未満では使用しないでください
耐熱性：	-40°C～+100°C 短時間（最大30分）で+180°Cまで
耐霜性：	耐霜性なし

技術データシート

消費

厚さ1mmあたり約1.5kg/m²

6cmの重ね合わせでシーリング膜を接着する場合、約70ml/メートル

幅12cmのシーリングテープを接着する場合、約140ml/メートル

幅10cmのシーリングテープを接着する場合、約115ml/メートル

パッキング

290mlカートリッジ / 1箱12個入り

ストレージ

+10°C ~ +35°C の涼しく乾燥した場所に保管してください。

保存期間についてはパッケージのラベルをご覧ください (元の容器に入った未開封の場合、約 18 か月)。

安全に関するお知らせ

なし