

wedi Subliner Dry & Flex | サイズ調整可能な防水ライナー

製品概要

本製品は、耐引裂性の高いポリエチレンフィルム製で柔軟性があり、クラック補修とサイズ調整が可能なシーリング材です。両面に特殊なフリース層を使用することで、タイル硬化剤の優れた接着を実現し、内装・外装用のセラミックタイル、平板、天然石の壁用・床用被覆材と併用して、短工期の施工に迅速なシーリングを提供します。この特殊なシートは、急激な温度変化にも対応し、優れた張力補正を行います。

用途

ウェディ製の「防水ライナーDry & Flex」は、以下のような湿度の高い場所（防湿等級 AO 及び BO 等、ZDB データシート参照）で使用するシーリングシートです。

- 家庭用バスルーム
- ホテルのバスルーム
- バルコニーやテラス等

建築基準法に基づく試験証明書で、負荷クラス A 及び C の湿度の高い場所に複合シーリング層を形成するために、以下のような場所で使用することが承認されています。

- シャワー設備
- プールサイド
- 業務用キッチンやランドリー等

技術的な承認を要する分野では、システムで検証された製品のみを使用してください。製品の対応情報は、建築基準法に基づく一般試験証明書に記載されています。

製品の特性

- 高い防水性と防湿性
- サイズ調整可能、優れた張力補正
- 柔軟性に優れ、クラック補修が可能
- 破れにくい
- 耐アルカリ性
- 耐経年劣化・耐腐食
- 扱いやすい
- スピーディな施工
- 構造高が低い
- 温水床暖房システムと共に使用可能
- ウェディ製施工材料で、硬化剤の高い接着力を実現
- 耐薬品性は欧州規格 DIN EN 1847 に適合



下地の要件

- すべての面が頑丈で、耐荷重性が高く、均一であること
- 表面には、ほこりや汚れ、緩んだ部品、油脂、グリス、ワックス、ペンキ及び塗装等の剥離剤がないこと
- 木製の床板は、頑丈で安定し、曲がっていないものとする。緩んでいる床板やたわむ床板はネジで締める。木材の種類の許容平衡含水率を考慮する。木製の床板の古い塗料は、先にこすり落とし、結合部や穴は先に塞いでおくこと。木製の表面への施工は、内装にのみ可能
- すべての吸収鉱物の表面は下塗りをしておく。塗料を除去できないスムーズな表面、または非吸収性の表面も下塗りをする
- 加熱スクリードに使用する場合、床暖房構造の床被覆材に該当する ZDB データシートに準拠すること
- コンクリート及び軽量コンクリートは、3 カ月以上経過したものであること
- 残留水分は以下の数値を超えないこと。

セメントスクリード*	3.5 %
硫酸カルシウムスクリード	0.5 %
加熱硫酸カルシウムスクリード	0.3 %
石膏ベースのプラスター	1.0 %

(CM 測定器による測定)
- * 水平面を確認し、不陸な表面（凸凹状）に施工しないこと
- マスチックアスファルトのスクリードは、確実に研磨され、EN 13813 に準拠し最低硬度クラス IC10, IC15 を満たしていること